

Sujet :	CLARIFICATION CONCERNANT LES POUDRES STRUCTURÉES
Proposition	Groupe de travail « Floride » (11.06.2009) Les systèmes structurés doivent être testés sur les mêmes couleurs que les poudres normales.
Décision QUALICOAT :	Réunions des comités du 19.11.2009 (ratification le 23 juin 2010)
Mise en application :	1^{er} septembre 2010
Changements à effectuer dans les Directives :	4.1.2
4.1.2 Tests pour l'attribution de l'agrément [...] Les essais doivent être effectués sur trois plaquettes (essais mécaniques) et sur trois profilés (essais de corrosion) laqués et testés par un laboratoire approuvé par le Comité Directeur. Le résultat est satisfaisant si au moins deux échantillons sur trois ont donné un résultat positif. Pour les classes 1 et 2, les tests sont réalisés sur les couleurs suivantes (indépendamment de la catégorie de brillance ou de la finition) : <ul style="list-style-type: none">• BLANC RAL 9010• BLEU RAL 5010• ROUGE RAL 3005 et une teinte métallisée (cf. annexe A4). [...]	