

<b>Sujet :</b>	<b>Évaluation visuelle après les tests de vieillissement accéléré et naturel</b>
<b>Proposition</b>	<b>Groupe de travail « Floride » (19.06.08)</b>
<b>Décision QUALICOAT :</b>	<b>Réunions des comités du 19.11.2008 (ratification le 19 novembre 2009)</b>
<b>Mise en application :</b>	<b>1<sup>er</sup> janvier 2010</b>
<b>Changements à effectuer dans les Directives :</b>	<b>Paragraphes 2.12 et 2.13</b>
<b>2.12 Essai de vieillissement accéléré</b> [...] <b>EXIGENCES :</b> <u>Perte de brillance</u> : elle ne peut être supérieure à 50% de la valeur initiale ou, pour les poudres de classe 2 et 3, à 10% de la valeur initiale. Une vérification visuelle supplémentaire sera effectuée dans tous les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- systèmes de catégorie 1 dont la valeur de brillance d'origine est inférieure à 20 unités</li><li>- systèmes structurés dans toutes les catégories de brillance</li><li>- couleurs spéciales à effet métallisé (cf. annexe A4).</li></ul> [...]	
<b>2.13 Vieillissement naturel</b> [...] <b>EXIGENCES :</b> <u>Brillance</u> <b>La brillance résiduelle doit être au moins de 50% de la brillance initiale.</b> Une vérification visuelle supplémentaire sera effectuée dans tous les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- systèmes de catégorie 1 dont la valeur de brillance d'origine est inférieure à 20 unités</li><li>- systèmes structurés dans toutes les catégories de brillance</li><li>- couleurs spéciales à effet métallisé (cf. annexe A4).</li></ul> [...]	